



## Паспорт качества

Лента сигнальная «Связь» с логотипом "Не копать. Ниже кабель"  
ЛСС-50/250/200 ор/ч

Продукция изготавливается согласно СТО 80696777.022-2020

| № п/п | Наименование показателей  | Единица измерения                        | Метод контроля        | Норма   | Результат испытаний |
|-------|---|--|-----------------------|---|---------------------|
| 1     | Цвет, качество поверхности, качество намотки (цвет / печать) - <b>(оранжево-черный)</b> | Визуальное сравнение с образцом-эталоном | СТО 80696777.022-2020 | Цвет ленты должен быть однородным, без цветowych пятен. Качество поверхности должно соответствовать качеству поверхности утвержденного образца-эталопа. Лента не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, непропечаток или искажение рисунка или текста. Допускается надрывы на кромках не более 2 мм и незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, наплывы, не выходящие за пределы допусков по толщине. | Соответствие        |
| 2     | Ширина ленты  | мм                                       |                       | 50±2  | 50                  |
| 3     | Длина намотки ролика  | п.м.                                     |                       | 250+12,5  | 253                 |
| 4     | Прочность при разрыве*  | МПа                                      |                       | не менее 12,2   | 13,8                |
| 5     | Относительное удлинение при разрыве*  | %  |                       | не менее 150  | 428                 |
| 6     | Адгезия краски к полиэтиленовой пленке  | балл                                     |                       | не более 1  | 0                   |

\* допускается снижение показателей на 20% согласно ГОСТ 10354-82

Начальник ОКК

Будаева М.В.

